

BOREAL® DE CELULOSA ARGENTINA S.A.

Especificaciones técnicas:

Características		#70	#75	#80
Gramaje (g/m ²) <i>Substance (g/m²)</i>	Min. Max.	66.5 73.5	71.25 78.75	76 84
Espesor (microns) <i>Thickness</i>	Min. Max.	91 107	99 116	107 125
Rugosidad Bendtsen (cc/min) <i>Roughness Bendtsen (cc/min)</i>	Min. Max.	160 180	160 180	160 180
Desgarro Transversal (gf) <i>Tearing Resistance, trans. (gf)</i>	>=	42	45	48
Cohesión Superficial (n) <i>Pick Dennison (wax n)</i>	>=	13	13	13
Blanco <i>Brightness (%)</i>		95 +/- 1	95 +/- 1	95 +/- 1
Tonalidad b* CIELAB <i>B* CIELAB</i>	Min. Max.	-9.5 -10.5	-9.5 -10.5	-9.5 -10.5
Opacidad <i>ISO Opacity (%)</i>	Min.	89.5	91.5	92.5
Aptitud de Escritura (n) <i>Writing aptitude (n)</i>	Min.	0.2	0.2	0.2
Cenizas (% como CO ₃ Ca) <i>Ash (% as CO₃ Ca)</i>	Max.	19	19	19
Cobb (g/m ²) <i>Cobb Test (g/m²)</i>	Max.	50	50	50

Producto fabricado con 100% fibra química de madera de eucalipto cultivado. Boreal 75 y 80 g/m² posee la certificación FSC® del Forest Stewardship Council®. Los productos que poseen este sello provienen de actividades realizadas en forma responsable, económicamente viable y socialmente beneficiosas, de acuerdo a los estándares internacionales de FSC®. Para mayor información consulte en www.fsc.org.

Febrero 2014