



Agorex® Maderas

Cola Fría Extra Firme

Cola fría para el pegado de maderas.

- Uniones rígidas
- Alta resistencia mecánica (DIN EN 204 – D1)
- Mantiene sus propiedades inalterables en el tiempo.
- Lista para usar

CAMPO DE APLICACION

Agorex Maderas es un adhesivo especialmente formulado para el pegado de maderas; ideal para trabajos de carpintería, ensamblajes, enchapes, entarugados, reparaciones y fabricación de muebles, cajones y ventanas. También puede usarse en trabajos de artesanía, pegado de papeles, cartulinas, cartones, corcho, etc.

COMPOSICION

Dispersión a base de PVA, libre de solventes.

PRESENTACIONES

Pote	: ½ kg y 1 kg.
Lechero	: 3,2 kg.
Balde	: 20 kg.
Tambor	: 110 kg.

CARACTERISTICAS

Aspecto	: Líquido blanco
Viscosidad	: 50.000 – 70.000 cps
Densidad	: Aprox 1.10 g/cc

 **Henkel Chile Ltda.**

Av. Laguna Sur 9551 • Pudahuel • Santiago • Teléfono 381 7200 • Fax 641 8143 • Casilla 3572 Santiago.
Servicio al Consumidor / Asistencia Técnica: 800 - 223005 • www.agorex.cl - www.henkel.cl

Hoja técnica

1/3



Sólido	:41 +/- 1%
Tiempo de prensa	:2 hrs. a 20°C / 50% HR con una presión de 5 kg/cm ² para uniones cara-cara.
Rendimiento	:4 – 5 mt ² /kg. en película de 0.2 mm de espesor.
Máxima resistencia	:24 hrs.
Resistencia a la T° una vez fraguado	:80° C
Tiempo de almacenaje	:36 meses (23° C/ 55 % H.R.)

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Las superficies a unir deben estar lisas, limpias, secas y libres de polvo y grasa.

APLICACION

Aplicar una capa delgada de Agorex Maderas con brocha o “colero” y esparcir homogéneamente sobre una de las superficies a pegar.

Juntar ambas superficies y mantener en prensa a lo menos 2 horas si está trabajando a +20 °C. La máxima resistencia se alcanza a las 24 hrs.

Limpiar los restos de Agorex Maderas con un paño húmedo antes de que seque y lave sus herramientas y manos con agua.

OBSERVACIONES

Para obtener un óptimo resultado con Agorex Maderas, se debe trabajar con maderas que tengan un contenido de humedad entre un 8 y un 12 %. Si ésta es superior, los tiempos de prensa se prolongan y en casos extremos la adherencia puede ser deficiente.

Las partes a unir deben ajustar perfectamente, para evitar una disminución en la fuerza de la unión.

Evite diluir con agua ya que ésto deteriora la calidad de pegado.

PRECAUCIONES

Mantener lejos del alcance de los niños.

 **Henkel Chile Ltda.**

Av. Laguna Sur 9551 • Pudahuel • Santiago • Teléfono 381 7200 • Fax 641 8143 • Casilla 3572 Santiago.
Servicio al Consumidor / Asistencia Técnica: 800 - 223005 • www.agorex.cl - www.henkel.cl

Hoja técnica
2/3



Mantener el envase bien cerrado y no almacenar ni aplicar Agorex Maderas a temperaturas inferiores a +5°C pues éstas alteran las propiedades del producto. Durante el almacenaje mantener el envase protegido de T ° extremas, tanto a la intemperie como al sol directo.
No elimine el adhesivo por el alcantarillado.

Brocha

“Colero”

IMPORTANTE

“La información suministrada es indicativa y producto de ensayos en laboratorio. Los interesados quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen necesarios. El uso, aplicación y manejo de los productos queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario”.

Ultima revisión Febrero 2012

 **Henkel Chile Ltda.**

Av. Laguna Sur 9551 • Pudahuel • Santiago • Teléfono 381 7200 • Fax 641 8143 • Casilla 3572 Santiago.
Servicio al Consumidor / Asistencia Técnica: 800 - 223005 • www.agorex.cl - www.henkel.cl

Hoja técnica
3/3